

TRUSCO ロープ使用荷重・破断強度表

2009.9.15
(単位 : kgf)

品名	品番	φ 2		φ 3		φ 4		φ 5		φ 6		φ 9		φ 12		φ 16	
		使用荷重	破断強度	使用荷重	破断強度	使用荷重	破断強度	使用荷重	破断強度	使用荷重	破断強度	使用荷重	破断強度	使用荷重	破断強度	使用荷重	破断強度
標識ロープ	R-OOOT																
麻ロープ	R-OOOA									40	250	90	540	150	900		
ナイロンロープ(3つ打ち)	R-OOON			20	160	50	320			110	680	300	1800	500	3000		
ナイロンロープ(金剛打)	R-OOONK			20	150	40	260			85	530	190	1250	300	1810		
ビニロンロープ(3つ打ち)	R-OOO			10	80	25	150			50	300	100	600	190	1150	430	2600
ビニロンロープ(金剛打ち)	R-OOOK			9	50	10	90			25	150	55	350	100	600		
PVロープ	R-OOOPV			20	120	30	180			50	300	115	700	180	1100	350	2100
パイレンカラーロープ	R-OOOPV			20	150			50	350								
PEグリーンロープ	R-OOOPEG			10	110	25	160			50	320	130	800	230	1400		
綿ロープ(3つ打ち)	R-OOOM			10	60	15	80			20	120	55	330	105	650		
綿ロープ(金剛打)	R-OOOMK			5	30	7	40			10	70						
ビニロントラックロープ	TR-OOO									50	300	100	600	190	1150		
PVトラックロープ	TR-OOOPV									50	300	115	700	180	1000		
ブラインドコード	R-OOOB	10	60	18	108												
難燃ロープ	TRNR-OOOO			20	120					60	340						

(注) ゴムロープ及び標識ロープは用途が異なる為、荷重についてのデータが御座いません。

*クレモナ相当品=ビニロン